



SCHEDA TECNICA

MIRAGE

POLISH RINNOVANTE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di cariche leviganti/lucidanti selezionate, disperse in un veicolo costituito da cere, polimeri siliconici e solventi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata, conferendo un lucido profondo.

- CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice anche particolarmente usurate e ossidate. Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | crema |
| • Odore | tipico |
| • Densità a 20°C | 0,987 g/cm ³ |
| • pH (20°C) | 9,6 |
| • Punto di Infiammabilità (IP 170) | 59 °C |
| • Viscosità CF4 (20°C) | 47 sec |
| • Viscosità (ISO DIN NF3 a 23°C) | >30 sec |
| • Composizione Indicativa | cariche leviganti 10 %
altri 90 % |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto con un tampone di lucidatura se applicato con lucidatrice elettrica oppure con ovatta da carrozzerie se applicato a mano. Lasciare asciugare fino al formarsi della patina bianca. Rimuove dopo l'asciugatura con un panno asciutto, fino a lucidatura.

- AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.
Non applicare il prodotto su carrozzeria calda.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Flacone PETG.
Contenuto 500 ml.

Cod. 8283

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D07.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563